



Den Braven Sealants

Technický list 14.42 TECTANE Hliníkový sprej

Výrobek	Speciální přípravek – vyvinutý pro automobilový a strojírenský průmysl, určený pro vysokou ochranu před oxidací, korozi a klimatickými vlivy s odolností proti vysokým teplotám. Zvyšuje životnost materiálů.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▮ Rychle schnoucí cca 20 min po aplikaci;▮ Trvalá teplotní odolnost do +400°C, krátkodobě +500°C;▮ Vysoká ochrana proti korozi, oxidaci, kyselinám a louhům;▮ Vysoká přilnavost na kovy, lakované i nelakované podklady;▮ Vhodné použití na nové i staré lakované podklady, přirozený hliníkový vzhled.
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Pro motocykly, osob. a nákl. automobily, trucky, autobusy, lokomotivy;- Povrchové úpravy výfuků, matic, šroubů, krytů strojních zařízení, ochranných mříží;- Vysoká přilnavost ke všem druhům kovů, plastům, keramice, umělým hmotám, dřevu.
Balení	Aerosolový sprej 400 ml
Barva	Hliníkový odstín

Technické údaje

Základ	-	syntetický roztok, směs izomerů, xylén, aceton
Konzistence	-	aerosol
Hustota	g/ml	0,84 (při 20°C)
Obsah Al. částic	%	99,5 (po zaschnutí)
Stupeň lesku/matu	-	pololesk
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-10
Aplikační teplota	°C	+5 / +30
Tepelný rozsah použití	°C	od 400 (500 krátkodobě)
Optimální teplota při použití	°C	15 - 20
Zápalná teplota	°C	od 250
Nelepivost	min	8 (při 20°C)
Doba schnutí povrchové vrstvy	min	15 - 20 (při 20°C)
Vytvrzení	hod	24 (při 20°C)
Vzdálenost při nanášení	mm	250 - 300
Skladovatelnost	měsíce	36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!)

Omezení Dóza pod stálým tlakem, chraňte před a teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu důkladně protřepat za slyšitelnosti kuličky (cca 2-3 min). Na suchý, předem připravený podklad (zbaven prachu, mastnot, olejů a nesoudržných starých nátěrů) nanášíme ze vzdálenosti cca 250 až 300mm křížovou technikou.

Čištění Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. Nevytvrzený lak: Ředidlo S 6006

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 14.42»

Aktualizace Aktualizováno dne: 03.01.2011 Vyhотовeno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz